

標準接着条件

	温度 (°C)	圧力 (kg/cm ²)	時間 (秒)
ローラープレス	135~145	1.5~2	10~12

使用する接着機種及び表地により、接着条件が異なりますので
充分な予備試験の上、御使用願います。

N9301W
オフ
T/C
65/35%
ドット

MK23M
オフ
T/C
65/35%
ドット

7800D
オフ、黒
E100%
ドット

FY8000
オフ、黒
E100%

2110HD
オフ、黒
E100%
ドット

2110MD
オフ、黒
E100%
ドット

2110SD
オフ、黒
E100%
ドット

9603
オフ、晒、黒
T/C
65/35%
シンター

VA9601
オフ、晒、黒
T/C
65/35%
シンター

PNF9603
オフ
T/C
65/35%
シンター

MW9603
オフ、晒
T/C
65/35%
ドット

3500SD
オフ
E100%
ドット

4640M
オフ、黒
T/C 65/35%



King Swan

Asahi Kako Co.,Ltd.
www.asahikk.co.jp